


PARRILLA PULTRUIDA T - 3232

PARRILLAS DE PISO (GRATING)

Imagen referencial



A: ancho
L: Largo



DESCRIPCIÓN

- Parrilla o grating fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) compuesta por un 30% de resina y 70% de fibra.
- Compuesta por perfiles estructurales fabricados por pultrusión¹, que le otorgan un alto nivel de resistencia, estabilidad dimensional y poco peso.
- Modelo disponible en resina Viniléster FR² (VIFR) resistente en ambientes corrosivos y Poliéster (PN) resistente a la intemperie.
- Larga vida útil en ambientes donde otros materiales no tienen un buen comportamiento.
- Variadas aplicaciones (pisos, pasarelas, plataformas, rampas, pasadizos, peldaños, etc.).
- Facilidad de fabricación en dimensiones especiales.

¹Consultar Ficha - Lineas de fabricación

²(FR)Retardante a la llama

³Color estándar, otros colores consultar en Ingeniería y Calidad Femoglas®



No se oxida
ni corroe



Dieléctrico



Color incorporado



Alta resistencia
mecánica



Alta
durabilidad



Liviana



Bajo costo
de mantenimiento



Termoestable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Unidad	Valor
Altura de pletina de carga (h)	32	mm
Distancia entre ejes de pletina de carga (s)	32	mm
Distancia entre perfiles de amarre	150	mm
Peso aproximado	15	Kg/m ²
Superficie abierta	40	%
Formato estándar de fabricación	1.22 x 3.66 1.22 x 6.00	mm
⁴ Dimensión nominal máxima	6.00 x 2.00	m
Resina	30	%
Fibra	70	%

⁴Cantidad mínima de fabricación 60m² para productos a pedido



- ✓ Peso específico 70% más liviano que el acero
- ✓ Se recomienda instalación de las pletinas estructurales en sentido perpendicular a la estructura de apoyo.
- ✓ Producto fabricado en Chile.



Imagen referencial

PARRILLA PULTRUIDA T - 3232

TABLA DE CARGAS



Luz (cm)	U Carga uniformemente distribuida [kg/m²] *U Deformación producida con carga uniforme distribuida [mm]					C Carga concentrada al centro de la luz [kg/m] *C Deformación producida con carga concentrada al centro de la luz [mm]				
	U	200	300	400	500	750	1.000	1.250	1.500	2.000
50	*U	0,06	0,09	0,12	0,15	0,22	0,30	0,37	0,44	0,59
	C	200	300	400	500	750	1.000	1.250	1.500	2.000
	*C	0,19	0,28	0,38	0,47	0,71	0,95	1,18	1,42	1,89
	U	200	300	400	500	750	1.000	1.250	1.500	2.000
75	*U	0,30	0,45	0,60	0,75	1,12	1,50	1,87	2,24	2,99
	C	150	300	450	600	750	100	1.150		
	*C	0,48	0,96	1,44	1,91	2,39	0,32	3,67		
	U	200	300	400	500	750	1.000	1.050		
100	*U	0,95	1,42	1,89	2,36	3,55	4,73	4,96		
	C	200	300	400	500	650				
	*C	1,51	2,27	3,03	3,78	4,92				
	U	200	300	400	500					
125	*U	2,31	3,46	4,62	5,77					
	C	200	300	400						
	*C	2,95	4,43	5,91						
	U	200	250							
150	*U	4,79	5,98							
	C	200	230							
	*C	5,11	5,87							
	U	200								

- Cargas indicadas corresponden a la carga admisible de las parrillas
- Deformación admisible considerada es de un 0,5% de la distancia entre apoyos, con un máximo de 6mm.
- Las parrillas se consideran simplemente apoyadas en dos de sus extremos opuestos.

FIJACIONES

Tipo de clip	Tipo de perno	Tipo de tuerca	Tipo de golilla
MP-S32	Hexagonal 1/4 x 1 1/4"	1/4	1/4



- ✓ Para instalaciones de parrillas FRP Femoglas® se requiere un apoyo mínimo de 2" (50mm), con una tolerancia de 1/4 "según se indica en ficha de fijaciones para parrillas o grating Femoglas®.
- ✓ Para consultas contactar a Ingeniería y Calidad Femoglas®.